



Ероху Speed

Ускоритель для эпоксидных грунтовок без содержания растворителей



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ероху Speed является эффективным активатором реакции для грунтовок на эпоксидной основе. Главным образом подходит в случае ограничения допустимого времени простоя рабочей площадки и/или при пониженных температурах (+5°C-10°C), когда требуется быстрый монтаж покрытия.

Некоторые примеры применения

- Ускоряющая добавка для эпоксидных связующих растворов, которые применяются для крепежа и анкеровки.
- Ускоряющая добавка для улучшения адгезии эпоксидных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ероху Speed представляет собой специальную жидкую добавку без содержания растворителей, специально разработанной в научно-исследовательских лабораториях МАПЕИ. При использовании **Ероху Speed** в комбинации с эпоксидными грунтовками или вяжущими, активируется ускоряющая реакция и уменьшается время, необходимое для укладки материала. Данная характеристика главным образом дает преимущество при необходимости сократить к минимуму время простоя или если необходимо ускорить реакцию затвердения продукта в условиях пониженных температур (около +5°C-10°C).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте **Ероху Speed**:

- в финишных продуктах, т. к. это имеет негативное влияние на старение поверхности и ускоряет пожелтение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавьте **Ероху Speed** в соотношении 2-3% от общего веса используемого эпоксидного вяжущего (А+В).

РАСХОД

2-3% от общего веса используемого эпоксидного вяжущего (А+В).

ХРАНЕНИЕ

Ероxy Speed может храниться в течение 24 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре не ниже +5° С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Ероxy Speed является агрессивным, может привести к ожогам. Более того, может вызвать аллергические реакции при контакте с кожей, у людей предрасположенных к аллергии. При нанесении продукта, рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, и принимать обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами. При попадании продукта в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством чистой воды и обратитесь за медицинской помощью. Также, **Ероxy Speed** представляет опасность водной среде. Не утилизируйте продукт в окружающую среду.

Дальнейшую и полную информацию о безопасном использовании продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду применения, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с использованием этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Цвет:	янтарный
Консистенция:	жидкость
Плотность (г/см ³):	0,97
Вязкость при +23°С (мПа•с)	200
рН:	щелочная среда
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +10°С)	
Жизнеспособность Primer SN + 3% Ероxy Speed	15 мин.
Высыхание на отлип Primer SN + 3% Ероxy Speed	4 часа
Готовность к легкому хождению Primer SN + 3% Ероxy Speed	16 часов
Жизнеспособность Mapefloor I 900 + 3% Ероxy Speed	15 мин.
Высыхание на отлип Mapefloor I 900 + 3% Ероxy Speed	4 часа
Готовность к легкому хождению Mapefloor I 900 + 3% Ероxy Speed	14 часов

SSG 12_2015



ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: info@mapei.ru www.mapei.ru